



# Werkstoffdaten Materials Data

# Werkstofftabelle / Materials table

|   |   | Einheit<br>Unit                                 | Testmethode<br>Test specification   | Aluminiumoxid<br>Alumina                               |                                      |                                      |                                      |                                      | Dispersionskeramik<br>Dispersion ceramic |  |  | Zirkonoxid<br>Zirconia     |   |   | Siliziumkarbid<br>Silicon carbide               |                   |                     | Siliziumnitrid<br>Silicon nitride |   |                    |      |                   |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|
| Werkstofftyp  | Material characteristics                            |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   |   |                    |      |                   |
| Werkstoff   | Material  |   |                                     | V 38   | B 601                                | B 40                                 | V 679                                | AT 79                                | RK 87                                    | DC 25  | DN 70  | ZN 40                      | MZ 111  | MZ 111 HIP                                      | MZ 429  | CD 110            | Rocar® SiG          | Rocar® ST                         | SL 200 BG   | SL 303             |      |                   |
| Hauptbestandteil  | Main constituent                                    |   |                                     | 96,0% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> | 98,5% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 99,1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 99,7% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 99,6% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 99,8% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ZrO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ZrO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> -MgO      | ZrO <sub>2</sub> -Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ZrO <sub>2</sub> -Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ZrO <sub>2</sub> -Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SSiC              | SiSiC               | 99% SiC-ZrB <sub>2</sub>          | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> -Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiAlON+SiC         |      |                   |
| Allgemeine Eigenschaften  | General characteristics                             |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   |   |                    |      |                   |
| Rohdichte   | Bulk density  | g/cm <sup>3</sup>                               | DIN EN 623-2                        | 3,75   | 3,83                                 | 3,82                                 | 3,90                                 | 3,95                                 | 3,96                                     | 4,37   | 4,01   | 5,74                       | 6,08  | 6,08  | 6,05  | 3,10              | 3,07                | 3,11                              | 3,21  | 3,25               |      |                   |
| Wasseraufnahme (offene Porosität)                               | Water absorption (open porosity)                    | %   | DIN EN 623-2                        | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                   | 0                                 | 0   | 0                  |      |                   |
| Gasdurchlässigkeit  | Gas permeability                                    | %   |                                     | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                   | 0                                 | 0   | 0                  |      |                   |
| Mechanische Eigenschaften                                       | Mechanical properties                               |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   |   |                    |      |                   |
| Biegefestigkeit 20 °C   | Flexural strength 20 °C                             | MPa   | DIN EN 843-1                        | 310  | 390                                  | 300                                  | 300                                  | 470                                  | 630                                      | 1350   | 450  | 500                        | 1050  | 1400  | 1050  | 440               | 340                 | 400                               | 850   | 750                |      |                   |
| Biegefestigkeit 1000 °C   | Flexural strength 1000 °C                           |   | DIN EN 820-1                        |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   | 340                 |                                   |   |                    |      |                   |
| Weibullmodul  | Weibull modulus                                     |   | DINV ENV 843-5                      | 13   | 10                                   | 11                                   | 10                                   | 14                                   | 15                                       | 14   | 10   | 25                         | 10  | 10  | > 10  | 12                | > 14                | 8                                 | 16  | 12                 |      |                   |
| Druckfestigkeit   | Compressive strength                                | MPa   | DIN 51067T1                         | 2500   | 2000                                 | 2000                                 | 2500                                 | ca. 4000                             | 4000                                     | 4700   | 2700   | 1600                       | 2200  | 2200  | 2200  | 2000              | 3500                | 2000                              | 3000  | 3000               |      |                   |
| Bruchzähigkeit K <sub>IC</sub> (SEVNB)                          | Fracture toughness K <sub>IC</sub> (SEVNB)          | MPa m <sup>1/2</sup>                            | DIN CEN/TS 14425-1                  | 4,0  | 4,9                                  | 4,2                                  | 5,4                                  | 4,0                                  | 4,3                                      | 6,4  | 4,4  | 8,1                        | 6,7   | 6,7   | 6,5   | 3,8               | 4,0                 | 3,8                               | 7,0   | 5,5                |      |                   |
| E-Modul (dynamisch)   | Young's modulus                                     | GPa   | DINV ENV 843-2                      | 350  | 320                                  | 360                                  | 390                                  | 390                                  | 406                                      | 357  | 360  | 210                        | 210   | 210   | 210   | 415               | 380                 | 420                               | 310   | 345                |      |                   |
| Poissonkonstante  | Poisson's ratio                                     |   | DINV ENV 843-2                      | 0,23   | 0,22                                 | 0,23                                 | 0,23                                 | 0,23                                 | 0,23                                     | 0,24   | 0,23   | 0,30                       | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,16              | 0,17                | 0,16                              | 0,26  | ca. 0,25           |      |                   |
| Vickershärte HV1  | Vickers hardness HV1                                |   | DINV ENV 843-4                      | 1620   | 1600                                 | 1700                                 | 1750                                 | 2110                                 | 2000                                     | 1760   | 1700   | 1240                       | 1250  | 1350  | 1250  | 2500              | SiC 32GPa, Si 10GPa | 2500                              | 1650  | 1730               |      |                   |
| Mittenrauhwert R <sub>a</sub> (erreichbar)                      | R <sub>a</sub> = Arithmetic mean roughness value    | µm  |                                     | < 0,15   | < 0,2                                | < 0,15                               | < 0,1                                | < 0,1                                | < 0,05                                   | < 0,06   | < 0,15   | < 0,06                     | < 0,06  | < 0,06  | < 0,06  | < 0,1             | < 0,03              | < 0,1                             | < 0,1   | < 0,1              |      |                   |
| Thermische und elektrische Eigenschaften                        | Thermal and electrical properties                   |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   |   |                    |      |                   |
| Wärmeleitfähigkeit 20 °C  | Thermal conductivity 20 °C                          | W/mK  | DIN EN 821-2                        | 20   | 24                                   | 28                                   | 30                                   | 30                                   | 30                                       | 17   | 15   | 3                          | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 100               | 120                 | 100                               | 21  | 19                 |      |                   |
| Wärmeleitfähigkeit 1000 °C                                      | Thermal conductivity 1000 °C                        |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   | 40  |                    |      |                   |
| Längenausdehnungskoeffizient 20 – 100 °C                        | Linear thermal expansion coefficient 20 – 100 °C    | 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>                | DIN EN 821-1                        |  |                                      |                                      |                                      | ca. 7,5                              |  |  |  |                            | 11,1  | 11,1  | 11,1  |                   | 3,4                 | 3,6                               |   | 2,0                |      |                   |
| 20 – 400 °C   | 20 – 400 °C   |   |                                     |  | 7,6                                  | 7,3                                  | 7,2                                  | 7,5                                  |  | 7,5  | 8,1  | 7,0                        | 10,2  | 11,2  | 11,2  | 11,2              | 3,5                 | 4,1                               |   | 3,2                | 3,5  |                   |
| 20 – 600 °C   | 20 – 600 °C   |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   | 11,6  | 11,6              | 11,6                |                                   | 4,4   |                    |      | 3,6               |
| 20 – 1000 °C  | 20 – 1000 °C  |   |                                     |  |                                      | 8,8                                  | 8,7                                  | 8,7                                  | 8,5                                      |  | 8,5  | 9,0                        | 11,0  | 11,7  | 11,7  | 11,7              | 11,7                | 4,3                               | 4,9   |                    | 4,3  |                   |
| Mittlere spez. Wärmekapazität c <sub>p</sub> 20 °C              | Specific heat c <sub>p</sub> 20 °C                  | kJ/kgK  | DINV ENV 821-3                      | 0,9  | 0,9                                  | 0,9                                  | 0,9                                  | 0,9                                  | 0,9                                      | 0,7  | 0,8  | 0,4                        | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,6               | 0,7                 | 0,6                               | 0,7   | 0,7                |      |                   |
| Mittlere spez. Wärmekapazität c <sub>p</sub> 1000 °C            | Specific heat c <sub>p</sub> 1000 °C                |   |                                     |  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |                            |   |   |   |                   |                     |                                   | 1,3   |                    |      |                   |
| Spezifischer Durchgangswiderstand 20 °C                         | Resistivity 20 °C                                   | Ω cm  | IEC 672-1                           | 1·10 <sup>15</sup>                                     | 1·10 <sup>14</sup>                   | 1·10 <sup>14</sup>                   | 1·10 <sup>14</sup>                   | 5·10 <sup>14</sup>                   | 5·10 <sup>14</sup>                       | 2·10 <sup>3</sup>                                | 1·10 <sup>14</sup>                               | 5·10 <sup>13</sup>         | 1·10 <sup>12</sup>                              | 1·10 <sup>12</sup>                              | 1·10 <sup>12</sup>                              | 5·10 <sup>7</sup> | 1                   | 5·10 <sup>7</sup>                 | 1·10 <sup>14</sup>  | 1·10 <sup>10</sup> |      |                   |
| Spezifischer Durchgangswiderstand 400 °C                        | Resistivity 400 °C                                  |   |                                     |  |                                      | 1·10 <sup>8</sup>                    | 1·10 <sup>10</sup>                   | 1·10 <sup>10</sup>                   | 1·10 <sup>13</sup>                       | 5·10 <sup>8</sup>                                | 5·10 <sup>8</sup>                                |                            | 5·10 <sup>5</sup>                               |   |   |                   |                     | 1·10 <sup>1</sup>                 | 100   | 10                 |      | 2·10 <sup>8</sup> |
| Durchschlagsfestigkeit  | Dielectric strength                                 | kV/mm   | IEC 672-1                           | 17   | 20                                   | 30                                   | 30                                   | 18                                   | 19                                       | 16,5   | 16   | 19                         | 19  | 19  | 17  | 0                 | 0                   | 0                                 | 19  | 2,8                |      |                   |
| Dielektrizitätskonstante (Messfrequenz)                         | Dielectric constant                                 |   | IEC 672-1                           | 8 (1 MHz)  | 9 (9 GHz)                            | 9 (1 MHz)                            | 9 (1 MHz)                            | 9 (1 MHz)                            | 9 (1 MHz)                                |  | 10 (1 MHz)                                       | 27 (1 MHz)                 | 29 (1 MHz)                                      | 29 (1 MHz)                                      | 29 (1 MHz)                                      |                   |                     |                                   | 8 (1 MHz)   |                    |      |                   |
| Dielektrischer Verlustfaktor (Messfrequenz)                     | Dielectric loss factor                              |   | IEC 672-1                           | 5·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)                             | 6·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)           | 6·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)           | 1·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)           | 5·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)           | 5·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)               |  | 4·10 <sup>-3</sup> (9 GHz)                       | 2·10 <sup>-2</sup> (9 GHz) | 2·10 <sup>-3</sup> (1 GHz)                      | 2·10 <sup>-3</sup> (1 GHz)                      | 2·10 <sup>-3</sup> (1 GHz)                      |                   |                     |                                   | 4·10 <sup>-3</sup> (1 GHz)                                    |                    |      |                   |
| Wärmespannungsparameter R <sub>1</sub>                          | Thermal stress resistance parameter R <sub>1</sub>  | $R_1 = \frac{\sigma_B (1-\mu)}{\alpha \cdot E}$ | berechnet<br>calculated             | 96   | 101                                  | 89                                   | 79                                   | 127                                  | 159                                      | 355  | 134  | 163                        | 336   | 449   | 321   | 240               | 181                 | 222                               | 569   | 466                |      |                   |
| Max. Einsatztemperatur, ohne Belastung – oxidierende Atmosphäre | Maximum usage temperature – in oxidizing atmosphere | °C  | Erfahrungswerte<br>experienced data | 1200   | 1300                                 | 1400                                 | 1500                                 | 1500                                 | 1500                                     | 1000   | 1500   | 850                        | 1000  | 1000  | 1000  | 1400              | 1350                | 1400                              | 1300  | 800                |      |                   |
| – reduzierende oder neutrale Atmosphäre                         | – in reducing or inert atmosphere                   |   |                                     |  |                                      | 1200                                 | 1300                                 | 1400                                 | 1500                                     | 1500   | 1500   | 1000                       | 1500  | 850   | 1000  | 1000              | 1000                | 1800                              | 1350  | 1800               | 1600 | 1600              |

Bei den genannten Eigenschaftswerten handelt es sich um typische Materialwerte, die an genormten Prüfkörpern ermittelt wurden. Die genannten Messwerte gelten als Richtwerte. Die Ermittlung der Werte erfolgte nach DIN-/DIN-VDE-Normen, wo nicht vorhanden, nach CeramTec-Normen. Die angegebenen Werte dürfen

nicht auf beliebige Formate, Bauteile oder Teile mit anderer Oberflächenbeschaffenheit übertragen werden. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

The measured values mentioned before were determined for test samples and are applicable as standard values. The values were determined on the basis of DIN-/DIN-VDE standards and if these were not available, on the basis of CeramTec standards. The values indicated must not be transferred to arbitrary

formats, components or parts featuring different surface qualities. They must not be considered as a guarantee for specific properties. We reserve the right of technical modifications.

# Anwendungsbeispiele

## Application areas



Schweißrollen und Schweißkomponenten aus Siliziumnitrid SL 200 BG  
Welding rollers and components from silicon nitride SL 200 BG




Komponenten für die Dentalmedizin aus Zirkonoxid  
Dental products from zirconium oxide



Schweißzentrierstifte und Gasdüsen aus Siliziumnitrid SL 200 B/BG  
Welding pins and gas nozzles from silicon nitride SL 200 B/BG



Keramische Ösen aus Aluminiumoxid  
Ceramic eyelets from aluminium oxide



Verbundkonstruktionen aus Zirkonoxid/Edelstahl  
Composites from zirconium oxide/high-grade steel



Umformwerkzeuge aus Zirkonoxid und Siliziumnitrid SL 200 BG  
Forming tools from zirconium oxide and silicon nitride SL 200 BG



Tampondruckkomponenten aus Zirkonoxid/Dispersionskeramik  
Pad printing components from zirconium oxide/dispersion ceramic



Drahtzugkomponenten aus Zirkonoxid/Stahl-Verbund  
Drawing tools from zirconium oxide/steel composites



Keramische Schneiden aus Zirkonoxid  
Ceramic cutters from zirconium oxide



Kundenindividuelle Sonderanwendungen  
Customized special applications

# Die Welt der Hochleistungskeramik

## The world of advanced ceramics

### Technische Keramik

Unter dem Begriff Technische Keramik – oder auch Hochleistungskeramik – wird eine Vielzahl von unterschiedlichen keramischen Werkstoffen zusammengefasst, die in ihren Eigenschaften synthetisch auf verschiedene technische Anwendungen hin optimiert und abgestimmt wurden. Beispiele für solche spezifischen Eigenschaften sind:

#### **i** Infobox

- Wärmeleitfähigkeit und Schockbeständigkeit
- Härte und Verschleißfestigkeit
- Chemische Beständigkeit
- Piezoelektrizität und Dynamik
- Biegebruch- und Druckfestigkeit
- Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität
- Elektrische Isolation und Durchschlagsfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Wärmeisolation

Diese Eigenschaften und Kombinationen davon ermöglichen den Einsatz von Technischer Keramik in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie, der Elektronik, der Medizintechnik oder dem allgemeinen Geräte- und Maschinenbau. Technische Keramikwerkstoffe stehen dabei in unmittelbarer Konkurrenz zu Metallen oder Kunststoffen und finden dort Einsatz, wo diese Werkstoffe bestehende Anforderungen nicht optimal erfüllen oder wenn neue Herausforderungen mit konventionellen Werkstoffen nicht realisiert werden können.

Dieses Werkstoffdatenblatt gibt eine Übersicht zu den Hauptwerkstoffen des Geschäftsbereichs Maschinenteknik der CeramTec. Der Geschäftsbereich Maschinenteknik ist Teil der CeramTec Gruppe und hat sich auf die Herstellung von Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert, insbesondere für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Medien und hohen Temperaturen.

### Technical ceramics

The term technical ceramics – or advanced ceramics – groups together a wide range of different ceramic materials whose properties have been synthetically optimized and matched to suit various technical applications. Examples of such specific characteristics are:

#### **i** At a glance

- Heat conductivity and shock resistance
- Hardness and wear resistance
- Chemical resistance
- Piezoelectricity and dynamics
- Fracture resistance and pressure stability
- Corrosion resistance and biocompatibility
- Electric insulation and dielectric strength
- Temperature resistance
- Thermal insulation

These characteristics alone and in combination enable technical ceramics to be used in a wide variety of applications in the automotive industry, electronics, medical technology or general equipment and machinery industry. Technical ceramic materials therefore stand in direct competition to metals or plastics and are used where these materials do not fulfill existing requirements in an optimal way or if new challenges cannot be overcome with conventional materials.

This materials brochure gives an overview of the main materials supplied by the Mechanical Applications Division. The Mechanical Applications Division is part of CeramTec group and specializes in ceramics for use in machines and industrial production, especially in chemically aggressive and high temperature environments.